

FREITAMARQUAGE

VOPSEA MONOCOMPONENTĂ
PENTRU MARCAJE PARDOSELI



DEFINIȚIE

► Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru marcaj pardoseli.

DESTINAȚIE

- Se utilizează în interior sau exterior pentru efectuarea de marcaje rutiere, parcuri, spații de depozitare, treceri de pietoni, etc.
- Se poate aplica pe suprafețe din beton, ciment, asfalt și peste vopsitorii vechi compatibile.
- Pentru lucrări noi și renovări

AVANTAJE

- Produs monocomponent ușor de utilizat
- Uscarea foarte rapidă, reluarea circulației în 30 minute la 20°C
- Aplicabil în grosime mare într-un singur strat

CARACTERISTICI TEHNICE

Liant	Rășină acrilică
Nr. componente	1 component
Aspect	Mat
Randament	2-4 m ² /L
Grosime strat	150-250 μm/strat după uscare
Densitate	1,6 kg/l ± 0,1
Volum de solide	55% ± 2
Uscare la 20°C	la atingere: după 5 minute circulabil (grosime uscată de 150 μm): după 30 minute
Culori	Alb, galben, albastru, roșu și negru
Ambalare	5L și 10L (alb)



FREITAMARQUAGE

VOPSEA MONOCOMPONENTĂ
PENTRU MARCAJE PARDOSELI



APLICARE

CONDIȚII

- Temperatura aerului trebuie să fie între +5 °C și +35 °C
- Temperatura substratului trebuie să fie între +5 °C și +30 °C; totodată, cu +3 °C peste punctul de rouă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Beton/ciment: laptele de ciment și agenții de întărire se vor îndepărta prin metode adecvate, după care se va înlătura și praful de pe suprafață..
- Asfalt: trebuie decapat și spălat temeinic cu apă curată după care uscare
- Vopselele vechi, aderente și compatibile: spălarea suprafețelor cu un degresant urmată de uscare.

UNELTE PT APLICARE ȘI DILUARE

- Pensula/Rola: diluat 0-2% cu diluantul Thinner 21-06
- Pulverizare, duza 19-23/1000°, presiune 200-250 bari: diluare 0-10% cu diluantul Thinner 21-06

DILUANT

- Thinner 21-06

SYSTEM RECOMANDAT

SUPPORT	BETON, CIMENT, ASFALT
APLICARE	1 strat din FREITAMARQUAGE

CARACTERISTICI / REGLEMENTĂRI

CLASIFICARE COV

- : COV limită UE g/l: cat. A/i: 500 (2010); COV Produs,
- max g/l: 384 produs în stare gata pentru utilizare.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni în ambalajul original, sigilat, ferit de îngheț, căldură și umiditate.

NORME DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu date de securitate disponibilă și instrucțiunile de pe ambalaj.



PPG ROMANIA

București, Str.
Cătănoaia, nr. 33,
sector 3
Tel. : 0266 312-757
info@trilak.ro

Protective Coatings
Peintures de protection